



* 玖翊依據 JIS G 4314 國際標準

規格 (mm)	公差 (mm)	抗拉強度 N/mm ² (KG)		
		A種	B種	C種
		SUS 302-WPA	SUS 302-WPB	SUS 631J1-WPC ⁽³⁾
		SUS 304-WPA	SUS 304-WPB	
SUS 316-WPA				
0.20	+/-0.005	1650-1900 (168-194)	2150-2400 (219-245)	-
0.23 0.26 0.29 0.32 0.35 0.40	+/-0.008	1600-1850 (163-189)	2050-2300 (209-235)	
0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.80	+/-0.01		1530-1780 (156-182)	1950-2200 (199-224)
0.90 1.00 1.20 1.40 1.60	+/-0.015	1450-1700 (148-173)		1750-2000 (178-204)
1.80 2.00 2.30 2.60 2.90 3.20	+/-0.02	1400-1650 (143-168)	1650-1900 (168-194)	1600-1850 (163-189)
3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00	+/-0.025	1320-1570 (134-160)	1550-1800 (158-184)	1500-1750 (153-178)
6.50	+/-0.035	1230-1480 (125-151)	1450-1700 (148-173)	1400-1650 (143-168)
		1100-1350 (112-138)	1350-1600 (138-163)	1300-1550 (133-158)
		1000-1250 (102-127)	1270-1520 (130-155)	-